

Produkt- Information

Technische Daten 01/2007



Dispersion Kontaktklebstoff DEKANol 1128, spritzbar

Verwendungszweck: spritzfähiger **Dispersions**klebstoff (lösemittelfrei) mit guter Alterungsbeständigkeit, guter Weichmacherbeständigkeit und hoher Adhäsion. Zur Verklebung von Kunstleder mit Geweberückseite, Leder und Filz. Geeignet zur flächigen Verklebung von PVC-Bodenbelägen, Schaumstoffen mit geringer Spannungsaufnahme, Isoliermaterialien, Kunststoff- Folien untereinander sowie auf Metall, lackiertes Metall, Holz und Kunststoffe wie z. B. Hart-PVC, GFK und ABS.

Durch seinen **hohen Wärmestand** sehr gut geeignet zu Kaschieren von Heck- und Hutablagen.

Eigenschaften: ---

Rohstoffbasis: selbstvernetzende Kunstharzdispersion , Wasser.

Farbe: leicht gelblich

Konsistenz: streich-, spritz-, pinsel-, spachtelbar.

PH-Wert (20°C):

Dichte (20°C): Ca. 1,04 g/cm³.

Viskosität (23°C): Brookfield 100 Upm= ca. 6000-6250 mPas, Spindel 6

Temperaturbeständigkeit: Ca. + 110° C.

Beständigkeit gegen: Wasser,

Feststoffgehalt: Ca. 68 %.

Flammpunkt: ---

Gefahrklasse: ---

Gefahrenhinweise:

Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Verbrauch: Ca. 200 - 250 g/m².

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: Wasser, bei angetrockneten Klebstoffresten **Reiniger DekaClean** (lösemittelfrei) oder Verdünner VD 1 (lösemittelhaltig)

Verarbeitung: Die zu verklebenden Flächen bzw. Teile müssen trocken staub-, öl- und fettfrei sein. Bei Duroplasten und ähnlichen Materialien ist ein Anrauhern der Oberfläche zu empfehlen. DEKANol auf beide zu verklebenden Flächen auftragen (kann auch einseitig verwendet werden). Nach einer Ablüftezeit von min. 10 Minuten (je nach Auftragsdicke und Temperatur) die Fügeile paßgerecht kurz und kräftig andrücken. Handhabungsfest sofort nach Verklebung. Die maximale Klebkraft wird nach ca. 24 Std. erreicht.


Lagerfähigkeit: DEKANol sollte zwischen +10°C und +28°C gelagert werden. Die Gebinde sind vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärme zu schützen. Kühl und trocken gelagert sind die ungeöffneten Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerbar. Vor Frost schützen.

DEKA Kleben & Dichten GmbH

63691 Ranstadt- Gartenstr.4
<http://www.dekalin.de>

Fon 06041-820380
info@dekalin.de

Fax 06041-821220
Fax 06041-821222

 Mitglied im Industrieverband Klebstoffe e.V.

Liefergebinde: Eimer a 10,5 kg Art.-Nr. 8829BDK

Hinweis: Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.