

Produkt-Information

Technische Daten 01/2007



Dispersionsklebstoff DEKANol 117 D

Verwendungszweck: Lösemittelfreier Kaschierklebstoff zur Verklebung von Leder, PVC-Kunstleder mit und ohne Geweberückseite, Papier, Pappe, Textilien, Filz miteinander, sowie mit Holz, Hartfaserplatten und grundierten oder lackierten Metallen. Klebstoff für die Lederwarenindustrie. Spezialklebstoff zur Nasskaschierung.

Eigenschaften: Sehr gute Haftung an den verschiedensten Substraten. Sehr gute Nasskaschiereigenschaften.

Rohstoffbasis: Wässrige Kunststoffdispersion.

Farbe: Milchigweiß; nach Trocknung transparent.

Konsistenz: Mittelviskos; rakelbar, streichbar.

pH-Wert (20°C): ca. 4,5.

Dichte (20°C): Ca. 1,07 g/cm³.

Viskosität (20°C): Ca. 14000 mPas (Brookfield RVT Spindel 5, 20UPM bei 23°C°).

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis 100°C.

Beständigkeit gegen: ---

Feststoffgehalt: Ca. 55 %.

Flammpunkt: ---

Gefahrklasse: ---

Gefahrenhinweise: DEKANol 117D ist ein Klebstoff auf rein wässriger Basis (Dispersion) und ist nach heutigem Wissensstand als nicht toxisch einzustufen.

Verbrauch: ---

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Verarbeitung: Die zu verklebenden Teile müssen trocken, staub- öl- und fettfrei sein. Die Applikation erfolgt mittels Rakelauftragsmaschine oder Pinsel. DEKANol 117 kann ein- oder beidseitig aufgetragen werden. Bei einseitigem Auftrag sofort nass verkleben. Bei beidseitigem Auftrag erst verkleben wenn die weiße Farbe des Klebstofffilms zu schwinden beginnt (je nach Material und Umgebungstemperatur ca. 5 bis 15 Minuten nach Auftrag).

Das Reinigen der Gerätschaften kann unmittelbar nach Abschluss der Applikation mit Wasser erfolgen. Zur Entfernung angetrockneter Klebstoffreste empfehlen wir unseren Dekalin Verdüner VD 1.

Lagerfähigkeit: DEKANol 117D ist frostempfindlich. Nicht unter +5°C lagern oder transportieren. Bei +10°C bis +28°C in verschlossenen Originalgebinden mindestens 1 Jahr lagerfähig

Liefergebände: Kunststoffeimer a 10,5 kg Art.-Nr.4828BDK


Hinweis: Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten; eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

DEKA Kleben & Dichten GmbH

63691 Ranstadt- Gartenstr.4
<http://www.dekalin.de/>

Fon 06041-820380
info@dekalin.de

Fax 06041-821220
Fax 06041-821222

 Mitglied im Industrieverband Klebstoffe e.V.