

## Produkt- Information

Technische Daten 01/2007



### Dispersionsklebstoff DEKANol 117

**Verwendungszweck:** Lösemittelfreier Klebstoff zur Verklebung von Leder, PVC-Kunstleder mit und ohne Geweberückseite, Papier, lackierte Papiere, Pappe, Textilien, Filz miteinander, sowie mit Holz, Hartfaserplatten und grundierten oder lackierten Metallen. Klebstoff für die Lederwarenindustrie. Spezialklebstoff zur Nasskaschierung. Klebstoff zur Herstellung von Verpackungen, auch für Lebensmittelverpackungen geeignet. Erfüllt BGVV XIV und XXXVI ebenso FDA 167 und 170 sowie 176 und 180.

**Eigenschaften:** Sehr gute Haftung an den verschiedensten Substraten. Sehr gute Nasskaschiereigenschaften.

**Rohstoffbasis:** Wässrige Kunststoffdispersion.

**Farbe:** Milchigweiß; nach Trocknung transparent.

**Konsistenz:** Mittelviskos; rakelbar, streichbar.

**pH-Wert (20°C):** ca. 6,5.

**Dichte (20°C):** Ca. 1,07 g/cm<sup>3</sup>.

**Viskosität (ISO 2555; 20°C):** Ca. 4500 mPas.

**Temperaturbeständigkeit:** -30°C bis 100°C

**Beständigkeit gegen:** ---

**Feststoffgehalt:** Ca. 60 %.

**Flammpunkt:** ---

**Gefahrklasse:** ---

**Gefahrenhinweise:** DEKANol 117 ist ein Klebstoff auf rein wässriger Basis (Dispersion) und ist nach heutigem Wissensstand als nicht toxisch einzustufen.

**Verbrauch:** ---

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel:** ---

**Verarbeitung:** Die zu verklebenden Teile müssen trocken, staub- öl- und fettfrei sein. Die Applikation erfolgt mittels Rakelauftragsmaschine oder Pinsel. Dekanol 117 kann ein- oder beidseitig aufgetragen werden. Bei einseitigem Auftrag sofort naß verkleben. Bei beidseitigem Auftrag erst verkleben wenn die weiße Farbe des Klebstofffilms zu schwinden beginnt (je nach Material und Umgebungstemperatur ca. 5 bis 15 Minuten nach Auftrag).

Das Reinigen der Gerätschaften kann unmittelbar nach Abschluß der Applikation mit Wasser erfolgen. Zur Entfernung angetrockneter Klebstoffreste empfehlen wir unseren DEKALIN Verdüner VD 1.

**Lagerfähigkeit:** ---

<b>Liefergebinde:</b>	Kunststoffdose	a 1,- kg	Art.-Nr. 4827ODK
	Kunststoffeimer	a 10,5 kg	Art.-Nr. 4827BDK
	Kunststoffeimer	a 30 kg	Art.-Nr. 4827ADK


---

### DEKA Kleben & Dichten GmbH

63691 Ranstadt- Gartenstr.4  
<http://www.dekalin.de/>

Fon 06041-820380  
[info@dekalin.de](mailto:info@dekalin.de)

Fax 06041-821220  
Fax 06041-821222

 Mitglied im Industrieverband Klebstoffe e.V.

**Lagerung:** DEKANol 117 ist frostempfindlich. Nicht unter +5°C lagern oder transportieren. Bei +10°C bis +28°C in verschlossenen Originalgebinden mindestens 1 Jahr lagerfähig.

**Hinweis:** Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten; eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.