

## Produkt- Information

Technische Daten 01/2007



## DEKAplast D 2

**Verwendungszweck:** Alterungsbeständiges, dauerplastisches, lösemittelfreies Abdichtmaterial. Zur mechanisch fixierten Abdichtung von Überlappungen und Abstandhaltung zwischen Metall, Holz, Stein und Kunststoff mit- und untereinander. Im Automobil-, Waggon-, Wohnwagen- und Apparatebau. Als Zwischenlage bei verschraubten und vernieteten Blechüberlappungen. Zwischen Kotflügel und Karosserie, an Scheinwerfern, Brems- und Rückleuchten, unter Laufschiene und Zierleisten sowie zwischen Wohnwagen- bzw. Waggongerippe und Blechverkleidung. Einsatzmöglichkeiten bestehen ebenso in der Bau- und Haushaltsgeräteindustrie sowie in der Klima- und Lüftungstechnik.

**Eigenschaften:** ---

**Rohstoffbasis:** Polyisobutylen, Kunstharze, mineralische Füllstoffe.

**Farbe:** Grau.

**Konsistenz:** Zähelastisch, knetbar.

**pH-Wert (20°C):** ---

**Dichte (20°C):** Ca. 1,65 g/cm<sup>3</sup>.

**Viskosität (20°C):** ---

**Temperaturbeständigkeit:** Von - 25°C bis +100°C; kurzzeitig bis 150°C.

**Beständigkeit gegen:** Wasser, Streusalz, Witterungseinflüsse, verdünnte Säuren und Laugen.

**Feststoffgehalt:** Ca. 100 %.

**Flammpunkt:** ---

**Gefahrklasse:** ---

**Gefahrenhinweise:** ---

**Verbrauch:** ---

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel:** ---

**Verarbeitung:** Die Profile sind zur problemlosen Verarbeitung auf eine Träger- bzw. Trennfolie extrudiert, welche das Zusammenkleben der einzelnen Lagen verhindert. Die Bänder werden von der Spule mit der Trägerfolie abgezogen um eine Verformung zu verhindern. Die Dichtung wird auf die abzudichtenden Teile angelegt und mit der Hand angedrückt. Dann wird die Folie gleichmäßig horizontal zur Materialoberfläche abgezogen und die Gegenseite der abzudichtenden Teile aufgelegt und mechanisch fixiert. Überstehendes oder beim Verschrauben ausdringendes Material kann mit einem Messer entfernt werden.

**Lagerfähigkeit:**

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern und vor intensiver Sonneneinstrahlung und Wärme schützen. Unter diesen Umständen ist Dekaplast mindestens 1 Jahr lagerbar. Die Rollen sollten zwecks Eigengewichtsverformung liegend gelagert werden.

**Liefergebinde:** Band 20 x 2 mm auf Kleinspule a 26 m (4 x 6,5 m) Art.-Nr. 7303 XDJ.


---

### DEKA Kleben & Dichten GmbH

63691 Ranstadt- Gartenstr.4  
<http://www.dekalin.de>

Fon 06041-820380  
[info@dekalin.de](mailto:info@dekalin.de)

Fax 06041-821220  
Fax 06041-821222

 Mitglied im Industrieverband Klebstoffe e.V.

Rundschnur 7mm Ø auf Kleinspule a 21 m (7 x3 m) Art.-Nr. 7303XDI

**Penetration (DIN 51 580):** Ca. 40 mm<sup>-1</sup>, 150 g Kegel

**Hinweis:** Material ist freigegeben nach VW-Spezifikation AKD 497000 + Audi -Spezifikation AKD 497012.

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Weitere Abmessungen und Formate auf Anfrage lieferbar.