

## Produkt- Information

Technische Daten 01/2007

**Produkt: Kontaktklebstoff hoch wärmebeständig, aromatenfrei  
DEKApren 3650**

**Verwendungszweck:** Aromatenfreier Kontaktklebstoff mit guter Alterungsbeständigkeit und sehr guter Wärmestandsfestigkeit. Spezialklebstoff für den Automobilbereich. Zur Verklebung von Autostoffen, Leder, Kunstleder mit Geweberückseite aus Naturfaser, Teppiche, Verdecke, Lederinnenausstattung, Filz und textile Dämmmaterialien sowie für den Sattler und Polsterbedarf.

**Rohstoffbasis:** Polychloropren, Kunstharze, modifizierte Naturharze, Lösemittel **aromatenfrei**.

**Farbe:** Gelbbraun.

**Konsistenz:** Streichbar, spritzbar.

**Viskosität(20°C):** Ca. 400 mPas; Epprecht- Rheomat STV, Syst. III/200 UpM.

**Dichte (20°C):** Ca. 0,88 g/cm<sup>3</sup>.

**Feststoffgehalt:** Ca. 23 %.

**Temperaturbeständigkeit:** Ca. + 160° C.

**Beständigkeit gegen:** Wasser, verdünnte Säuren und Laugen, Öl.

**Flammpunkt:** unter +21°C.

**Gefahrklasse:** VbF A I.

**Gefahrenhinweise:** Leicht entzündlich! Von offenen Flammen und Zündquellen fernhalten. Weitere Daten entnehmen Sie bitte unserem EG-Sicherheitsdatenblatt.

**Verbrauch:** 100 - 200 g/m<sup>2</sup>, in Abhängigkeit der zu verklebenden Substrate.

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel:** DEKALIN VD 4/5.

**Verarbeitung:** Vor Gebrauch aufrühren. Die zu verklebenden Flächen bzw. Teile müssen trocken staub-, öl- und fettfrei sein. Bei Gummi, Duroplasten und ähnlichen Materialien ist ein Anrauen der Oberfläche zu empfehlen. DEKApren 3650 auf beide zu verklebenden Flächen auftragen. Nach einer Ablüfzeit von 5 - 15 Minuten (je nach Auftragsdicke, Temperatur und Substrat) die Füge-teile passgerecht kurz und kräftig andrücken. Bei Verarbeitung mittels Spritzpistole sollte die Düsen-größe 1,5 – 2,5 mm bei einem Spritzdruck von 4 bar betragen.

**Lagerfähigkeit:** 1 Jahr bei 15 bis 25°C in verschlossenen Originalgebinden. Bei Lagerung unter +10°C kann der Klebstoff gelieren, dies ist aber durch langsames erwärmen und aufrühren reversibel und führt nicht zu Qualitätsverlust der Verklebung.

**Liefergebinde:** Dose a 660 gr. Art.-Nr. 1143PDK

**Hinweis:** Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

---

### DEKA Kleben & Dichten GmbH

63691 Ranstadt- Gartenstr.4  
<http://www.dekalin.de/>

Fon 06041-820380  
[info@dekalin.de](mailto:info@dekalin.de)

Fax 06041-821220  
Fax 06041-821222