

## Produkt- Information

Technische Daten 01/2007



### Dekaplast 5847

Art.-Nr.: 7310

**Verwendungszweck:** Alterungsbeständiges, dauerplastisches, lösemittelfreies Abdichtmaterial. Zur mechanisch fixierten Abdichtung im Automobil-, Waggon-, Wohnwagen- und Maschinenbau. Als Zwischenlage bei verschraubten und vernieteten Blechüberlappungen. Zwischen Kotflügel und Karosserie, an Scheinwerfern, Brems- und Rückleuchten, unter Laufschiene und Zierleisten sowie zwischen Wohnwagen- bzw. Waggongerippe und Blechverkleidung.

**Eigenschaften:** ---

**Rohstoffbasis:** Kunstkautschuk, Kunstharze, mineralische Füllstoffe.

**Farbe:** Grau.

**Konsistenz:** Zähelastisch, knetbar, klebend.

**pH-Wert (20°C):** ---

**Dichte (20°C):** Ca. 1,90 g/cm<sup>3</sup>.

**Viskosität (20°C):**

**Temperaturbeständigkeit:** Von - 25°C bis +100°C; kurzzeitig bis 150°C.

**Beständigkeit gegen:** Wasser, Streusalz, Witterungseinflüsse, verdünnte Säuren und Laugen.

**Feststoffgehalt:** Ca. 100 %.

**Flammpunkt:** ---

**Gefahrklasse:** ---

**Gefahrenhinweise:** Keine.

**Verbrauch:** ---

**Verdünnungs- und Reinigungsmittel:** ---

**Verarbeitung:** Die Profile sind zur problemlosen Verarbeitung auf eine Träger- bzw. Trennfolie extrudiert, welche das Zusammenkleben der einzelnen Lagen verhindert. Die Bänder werden von der Spule mit der Trägerfolie abgezogen um eine Verformung zu verhindern. Die Dichtung wird auf die abzudichtenden Teile angelegt und mit der Hand angedrückt. Dann wird die Folie gleichmäßig horizontal zur Materialoberfläche abgezogen und die Gegenseite der abzudichtenden Teile aufgelegt und mechanisch fixiert. Überstehendes oder beim Verschrauben ausdringendes Material kann mit einem Messer entfernt werden.

**Lagerfähigkeit:** ---

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern und vor intensiver Sonneneinstrahlung und Wärme schützen. Die Rollen sollten zwecks Eigengewichtsverformung liegend gelagert werden.

**Liefergebände:** Auf Spulen als Rundschnur oder Flachband in verschiedenen Abmessungen.

**Hinweis:** Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.