

Produkt- Information

Technische Daten 01/2007



Lederklebstoff

DEKAnol 689

Art.-Nr.: 5001

Verwendungszweck: Lösemittelfreier Kaschier- und Heißsiegelklebstoff zur Verklebung von Leder, PVC-Kunstleder mit Geweberückseite, Papier, Pappe, Textilien, Filz miteinander, sowie mit Holz, Hartfaserplatten und Hart-Kunststoffen.

Eigenschaften: Sehr gute Haftung an den verschiedensten Substraten. Sehr gute Nasskaschiereigenschaften. Ab ca. 70°C heißsiegelfähig.

Rohstoffbasis: Wässrige Kunststoffdispersion.

Farbe: Milchigweiß; nach Trocknung transparent.

Konsistenz: Mittelviskos; rakelbar, streichbar.

pH-Wert (20°C): ca. 8.

Dichte (20°C): Ca. 1,09 g/cm³.

Viskosität (23°C): Ca. 5000 mPas (DIN 53787).

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +80°C.

Beständigkeit gegen:

Feststoffgehalt: Ca. 55 %.

Flammpunkt: ---

Gefahrklasse: ---

Gefahrenhinweise: DEKAnol 689 ist ein Klebstoff auf rein wässriger Basis (Dispersion) und ist nach heutigem Wissensstand als nicht toxisch einzustufen. Längerer Hautkontakt kann auf Grund des hohen pH-Wertes zu Hautreizungen führen.

Verbrauch: ---

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: ---

Verarbeitung: Die zu verklebenden Teile müssen trocken, staub- öl- und fettfrei sein. Die Applikation erfolgt mittels Rakelauftragsmaschine oder Pinsel. Zur Nasskaschierung wird DEKAnol 689 einseitig aufgetragen und sofort nass verklebt. Bei der Heißsiegelverklebung kann je nach Material ein- oder beidseitig aufgetragen werden. Nach vollständiger Trocknung (glasklarer Klebstofffilm) wird der Klebstofffilm bei mindestens 70°C aktiviert. Zur Heißsiegelaktivierung eignen sich alle herkömmlichen Wärmequellen wie z.B. Heißluft oder Infrarotstrahler.

Das Reinigen der Gerätschaften kann unmittelbar nach Abschluss der Applikation mit Wasser erfolgen. Zur Entfernung angetrockneter Klebstoffreste empfehlen wir unseren DEKALIN Verdüner VD 1.

Lagerung: DEKAnol 689 ist frostempfindlich. Nicht unter +5°C lagern oder transportieren. Bei +15°C bis +25°C in verschlossenen Originalgebinden mindestens 1 Jahr lagerfähig.


Liefergebilde: ---

DEKA Kleben & Dichten GmbH

63691 Ranstadt- Gartenstr.4
<http://www.dekalin.de/>

Fon 06041-820380
info@dekalin.de

Fax 06041-821220
Fax 06041-821222

 Mitglied im Industrieverband Klebstoffe e.V.

Hinweis: Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten; eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.