

Produkt-Information

Technische Daten 01/2007



Gummimilch L

Verwendungszweck: Lösungsmittelfreier Kontaktklebstoff geeignet zur Verklebung von Leder, Textilien, Pappe, Filz, Teppichstoffen und Geweben miteinander und untereinander. Besonders geeignet für Bugarbeiten von Leder und Textilien.

Eigenschaften: Geruch: Stark nach Ammoniak. Sehr gute Haftung an den verschiedensten Substraten.

Rohstoffbasis: Wässriger Naturkautschuklatex.

Farbe: Milchigweiß; nach Trocknung transparent.

Konsistenz: Niedrigviskos; streichbar.

pH-Wert (20°C): ca. 3 - 5.

Dichte (20°C): Ca. 0,95 g/cm³.

Temperaturbeständigkeit: Verklebung von -20°C bis 80°C.

Beständigkeit gegen: ---

Viskosität (20°C): ---

Feststoffgehalt: Ca. 50 %.

Flammpunkt: ---

Gefahrklasse: ---

Gefahrenhinweise: Gummimilch L ist ein Klebstoff auf rein wässriger Basis und ist nach heutigem Wissensstand als nicht toxisch einzustufen. Wegen des niedrigen pH-Werts sollte jedoch ein längerer Hautkontakt vermieden werden.

Verbrauch: ---

Verdünnungs- und Reinigungsmittel: ---

Verarbeitung: Die zu verklebenden Teile müssen trocken, staub- öl- und fettfrei sein. Die Applikation erfolgt mittels Pinsel. Gummimilch L beidseitig auftragen und völlig abtrocknen lassen (je nach Material und Umgebungstemperatur ca. 5 bis 20 Minuten nach Auftrag). Anschließend unter kurzem aber kräftigem Druck verkleben.

Das Reinigen der Gerätschaften kann unmittelbar nach Abschluss der Applikation mit Wasser erfolgen. Zur Entfernung angetrockneter Klebstoffreste empfehlen wir unseren Dekalin Verdüner VD 2. Klebstoffgebinde gut verschlossen halten! Zur Abfüllung in kleinere Gebinde keine Metallgefäße verwenden.

Lagerfähigkeit: Gummimilch L ist frostempfindlich. Nicht unter +5°C lagern oder transportieren. Bei +10°C bis +28°C in verschlossenen Originalgebinden mindestens 1 Jahr lagerfähig.

Liefergebinde: Kunststoffdosen a 1 kg Art.-Nr.: 4502ODK


Hinweis: Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten; eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

DEKA Kleben & Dichten GmbH

63691 Ranstadt- Gartenstr.4
<http://www.dekalin.de/>

Fon 06041-820380
info@dekalin.de

Fax 06041-821220
Fax 06041-821222

 Mitglied im Industrieverband Klebstoffe e.V.